

# Kiilto FlexSilan parketo klijai



Vieno komponento parketo klijai idealiai tinka pusiau elastingam suprojektuoto parketo, parketo blokų ir lentų klijavimui. Be vandens.



- specialūs klijai suprojektuoto parketo klijavimui
- SMP klijai be vandens

## PANAUDOJIMO SRITIS


Vieno komponento elastingi klijai parketo klijavimui. ISO 17178 – kieti elastingi. Tinka šildomoms grindims. Atitinka statybinių medžiagų emisijos klasę M1.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Tinkamas pagrindas yra plienų tvirtintas betonas, plokštės ir medinės grindys. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, tolygus ir be dulkių ar kitų medžiagų, kurios gali trukdyti sukibimui. Prieš klijavimą pašalinkite cemento plėvelę, pvz., šlifudami ir nusiurbdami dulkes. Jei reikia, betono paviršius gali būti išlygintas tinkamu „Kiilto“ išlyginamoju mišiniu. Betono paviršiaus ir išlyginamojo mišinio sukibimo stipris turi būti mažiausiai 1,5 N/mm<sup>2</sup>. Jei klijuojama ant plokštės, rekomenduojame naudoti min. 9 mm arba panašią faneros plokštę. Visada laikykitės parketo gamintojo nurodymų ir visų taikomų nacionalinių reglamentų bei normų (pvz., Suomijoje „SisäRYL 2013“). Elastingi klijai sumažina pagrindo įtempimą, kurį sąlygoja drėgmės judėjimas medienoje, tačiau suteikia matmenų variacijos galimybę.

Darbus reikia atlikti įprastoje kambario temperatūroje ir esant įprastai drėgmei. Leiskite parketo plokštėms ir klijams prisitaikyti prie įprastos kambario temperatūros ir drėgmės. Tepkite klijus tolygiai grublėta mentele ant paviršiaus, kurį galima padengti parketu per apyt. 30 min. Tvirtai prispauskite parketą prie pagrindo. Patikrinkite, ar blogoji parketo pusė yra pilnai padengta klijais. Negalima klijuoti įlaidų. Palikite 10–15 mm tarpą tarp tvirtų konstrukcijų, pvz. sienų ir parketo. Šlifuoti ir lakuoti rekomenduojama ne anksčiau nei po 24–48 val. po sumontavimo, priklausomai nuo vyraujančių sąlygų. Šviežios klijų dėmės gali būti pašalinamos vaist spiritu. Sukietėjusius klijus galima nuvalyti tik mechaniniu būdu.

## MENTELĖS DANTYTUMAS



## PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių

GRINDŲ PAGRINDO	betonas: maks. 3,0 p-% arba 80 % RH medis: 8–12 %
ATVIRAS LAIKAS	apytikr. 30 min. (+20 °C, 50 % RH)
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	+18–25 °C
DARBINĖS SĄLYGOS	Dėl montavimo ir naudojimo sąlygų žr. nacionalines bei parketo gamintojo instrukcijas.
KONSISTENCIJA	pasta pasiskirsto lengvai
ATSPARUMAS ŠALČIUI	užšąla
PADENGIMAS	apytikr. 1,7 m <sup>2</sup> /l, apyt. 1,0 kg/m <sup>2</sup>
TANKIS/SANTYKINIS SVORIS	apytikr. 1,65 kg/l
RIŠIKLIO RŪŠIS	Sililo modifikuotas polimeras (SMP)
PAKUOTĖS DYDŽIAI	10 l
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytose talpyklose, esant temperatūrai virš +1 °C, 9 mėn. Po ilgo saugojimo prieš naudojant išmaišyti. Atidaryta pakuotė turi būti sunaudota per 2–3 dienas.



vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

#### **APLINKA IR SAUGUMAS**

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu [www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt).