

Kestonit Optio



Savaime išsilyginantis, universalus grindų lyginimo mišinys. Taip pat tinka dažomoms grindims. Pumpuojama. Mažas kiekis šarmo.



- universalus grindų lyginimo mišinys
- puikiai savaime išsilygina
- galima dengti pumpuojant
- galima vaikščioti po apyt. 5 val.
- dangą galima dengti po 1 d./10 mm, 3 d./20 mm
- NAUJA KOKYBĖ!

PANAUDOJIMO SRITIS

Tinkamas lyginti 3–20 mm sluoksniu grindų paviršius prieš dengiant grindų dangą. Nerekomenduojama naudoti paviršiu lyginti prieš klojant mozaikinį parketą.

Pagrindas turi būti švarus, kietas ir tvirtas. Pašalinkite cemento dulkes ir dažų liekanas bei tinkamai išvalykite grindis dulkių siurbliu.

Betono pagrindas turi būti gruntuojamas skiestu „Kiilto Start Primer“ gruntu, santykiu 1:4 (20 % „Kiilto Start Primer“ / 80% vandens) prieš dengiant paviršių lyginimo mišiniu. Prieš lyginimą rekonstruojami paviršiai taip pat ir plokščių paviršiai turi būti gruntuojami neskiestu „Kiilto Start Primer“ arba „Kiilto PrimerOne“ gruntu. Neįgeriantys paviršiai, įskaitant keramines plyteles ar dažytus paviršius, gali būti gruntuojami taip pat ir „Kiilto Fix Primer“ gruntu.

Žemo šarmingumo išlyginamojo mišinio sluoksnis apsaugo klijus ir vinilo dangą nuo pažeidimų, įtakojamų betono šarminės drėgmės. Tyrimai parodė, kad 5 mm storio išlyginamojo mišinio sluoksnis suteikia apsauginį efektą.

Betono pagrindas turi atitikti nacionalinius standartus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Į maišymo talpą įpilkite reikiamą kiekį švaraus šalto vandens. Lėtai berkite miltelius maišydami, kol susiformuos tolygi ir tūsi masė. Palikite mišinį apyt. 2 min. ir išmaišykite dar kartą prieš naudojimą. Tolygiai paskleiskite lyginimo mišinį plačiomis juostomis ant grindų. Paskirstykite plienine mentele. Lyginimo mišinį galima lieti ir naudojant tinkamą glaisto padengimo pompą. Negalima greitinti betono lyginimo mišinio džiūvimo šildant ar ventiliuojant, nes dėl per greito džiūvimo gali atsirasti įtrūkimų. Jei temperatūra patalpoje yra aukštesnė už įprastą, santykinis drėgnumas labai žemas arba lyginamų grindų paviršių tiesiogiai apšviečia saulė, rekomenduojame padengti grindis brezentu, kai tik jos bus sausos ir bus galima vaikščioti. Sukietėjusios ir

GRINDŲ PAGRINDO	betonas < 90 % RH
SLUOKSNIO STORIS	3–20 mm
SUSITRAUKIMAS	< 0,4 ‰ (23 °C, 50 % RH)
GALIMA VAIKŠČIOTI	apytikr. 5 val. (23 °C, 50 % RH)
NAUDOJIMO TEMPERATŪRA	Optimali +18–23 °C, minimali +10 °C
SERTIFIKATAI IR REGISTRACIJOS	CT-C20-F6 (EN13813), M1
MAKS. DALELIŲ DYDIS	apytikr. 0,5 mm
DEGUMO KLASĖ	A2fl-s1
pH	< 11 (mažas kiekis šarmo)
GALIMA DENGTI	1 d. / 10 mm 3 d. / 20 mm (23 °C, 50 % RH)
PADENGIMAS	1 mm sluoksnis/m ² sausųjų dalelių svoris apyt. 1,6 kg (apyt. 12 litrų lyginimo mišinio maiše).
MAIŠYMO SANTYKIS	Apytikr. 4,5 l vandens / 20 kg maišas
LENKIMO STIPRIS	F6 (> 6 MPa), EN 13813
SIŪLĖS STIPRIS	(> 1 MPa), EN 13813
RIŠIKLIO RŪŠIS	dervos-specialaus cemento-kvarco miltelių pagrindo milteliai
DARBO LAIKAS	Apytikr. 30 min. (23 °C, 50 % RH)



išdžiūvusios grindys turi būti padengtos danga kaip galima greičiau. Tai leis apsaugoti paviršių nuo pernelyg didelio išdžiūvimo, plyšių susidarymo ir išklibimo. Taip pat tinka dažomoms grindims patalpose, kuriose vaikščiojama nedaug, tačiau netinka, pavyzdžiui, garažams arba vonių grindims. Jei bus naudojama apsauga nuo vandens, pvz., vonios grindyse, grindys turi būti lyginamos prieš dengiant apsaugos nuo vandens membraną. Netinka nuolat po vandeniu esančioms vietoms (pvz., baseinams). Pastaba! Venkite perteklinio vandens naudojimo!

KLAMPUMAS	Išsiliejimas 145–155 mm, EN 12706
PAKUOTĖS DYDŽIAI	20 kg maišas
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytoje pakuotėje maks. 1 m. sausomis sąlygomis.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinų sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Daugiau informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.